



DESCRIPCION:

PERFIL METALICO EN ACERO GALVANIZADO FABRICADO MEDIANTE EL PROCESO DE GALVANIZACION EN FRIO.

CAMPO DE APLICACION:

LOS PERFILES SUPERIORES SON PERFILES VERTICALES "C" UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE MUROS DE DIVISION Y ALGUNOS SISTEMAS DE REVESTIMIENTO, EN LOS QUE SE APLICAN ENTRE PERFILES RAILES, CON UN ESPACIAMIENTO ENTRE USTED SEGUN EL TIPO DE SOLUCION A CONSTRUIR ONDE LAS PLACAS DE YESO ESTAN ATORNILLADAS.

DATOS TECNICOS:

- TIPO DE ACERO:

ESPESOR (E):

REVESTIMIENTO:

EMBALAJE:
- DX51D

0,55 +/- 0,05 mm

mínimo Z-140g / m2

PERFIL SUPERIOR DISPONIBLES	LONGITUDES (mm)	PAQUETE	PALETE
M48	2 500 +/- 3 2 600 +/- 3	2 800 +/- 3 3 000 +/- 3	10 UNI 600 UN.
M70	2 500 +/- 3 2 600 +/- 3	2 800 +/- 3 3 000 +/- 3	10 UNI 420 UN.
M90	2 500 +/- 3 2 600 +/- 3	2 800 +/- 3 3 000 +/- 3	10 UNI 300 UN.
M100	2 500 +/- 3 2 600 +/- 3	2 800 +/- 3 3 000 +/- 3	10 UNI 300 UN.
M125	2 500 +/- 3 2 600 +/- 3	2 800 +/- 3 3 000 +/- 3	10 UNI 200 UN.
M150	2 500 +/- 3 2 600 +/- 3	2 800 +/- 3 3 000 +/- 3	10 UNI 200 UN.

PERFIL SUPERIOR	MEDIDAS (mm)				PESO (kg / m)
	A +/- 0,5	B +/- 1	C +/- 1	D +/- 1	
M48	46.5	36	34	5	0.535
M70	69.5	36	34	5	0.630
M90	88.5	41	39	5	0.760
M100	98.5	41	39	5	0.804
M125	123.5	41	39	5	0.948
M150	148.5	41	39	5	1.021

NORMA:

EN 14195:2005

COMPORTAMIENTO AL FUEGO:

CLASE EURO: A1 (NO COMBUSTIBLE)

FT 01 RO / FT 02 RO / FT 03 RO / FT 04 RO / FT 05 RO / FT 06 RO

PRODUCT
MONTANTE

CARACTERISTICAS	VALORES	LIMITES NORMA EN-14195: 2005
EMISION DE GASES	NO PRESENTE	
LIMITES DE PLACA ELASTICA	≥ 281 N/ mm2	
MATERIAL DE PROTECCION	ZINC	ACERO POR EN-10227 E EN-14195
ESPESOR NOMINAL	0.55 MM	+/- 0.1 MM
LONGITUDES	3000 < L < 5000 MM	+/- 4.0 MM
ALTURA DE LA PESTAÑA	487/0/90/100/125/150 MM	+/- 0.5 MM
ALTURA DE LA PESTAÑA	34/ 36 MM	+/- 0.5 MM
DIMENSION ANGULAR	90º	+/- 2.0º
LINEALIDAD DEL PERFIL	< L/ 400	L/ 400
GIRO	< 0.1 X ANCHO PERFIL	h/b ≤ 0.1
PERFORACION	NO PRESENTE	

WINTERPLATEAU, Lda.

ADMINISTRACIÓN